

Produktdatenblatt DURASOFT® blue pd

1 Bezeichnung des Produkts / des Zwecks / des Unternehmens

Handelsname: **DURASOFT® blue pd**

Verwendung des Produkts: Tiefziehfolien zur Herstellung von Apparaturen und Schienen für die zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung

Hersteller / Lieferant: Scheu Dental GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel. 02374 9288-0

2 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
CAS-Nr: 75701-44-9 (TPU) / 25640-14-6 (PETG)
Bezeichnung: Thermoplastisches Polyurethan/
Polyethylenterephthalat-Glycol (TPU/PETG)

3 Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Bei Staubbildung Absaugung anwenden.

Lagerung

Lagerbedingungen: Das Material trocken und dunkel lagern.
Lagertemperatur 5 - 35°C.

4 Physikalische, chemische, mechanische und biologische Eigenschaften

4.1 Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert (TPU)	Wert (PETG)
Form	-	Fest	
Farbe	-	Blau	Transparent
Geruch	-	Geruchlos	
Dichte	ISO 1183	1,12 g/cm ³	1,27 g/cm ³
Wasseraufnahme nach 24 h bei 23°C	ISO 62	-	0,2 %

Produktdatenblatt DURASOFT® blue pd

4.2 Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert (TPU)	Wert (PETG)
Zugfestigkeit	ISO 53504/ ISO 527	39 MPa	53 MPa
E-Modul	ISO 527	-	2200 MPa
Bruchdehnung	ISO 53504/ ISO 527	600 %	40 %
Rockwell Härte	ASTM D785	-	115
Shore Härte A	ISO 7619	86	-

4.3 Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert (TPU)	Wert (PETG)
Vicat Erweichungstemperatur	ASTM D1525	-	83 °C

4.4 Biologische Eigenschaften / Biokompatibilität

Für das Material wurde eine Biologische Beurteilung nach DIN EN ISO 10993-1 durchgeführt. Es erfüllt die Anforderungen an die biologische Verträglichkeit von Medizinprodukten.

5 Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

6 Hinweise zur Entsorgung

Das Material kann nach sortenreiner Trennung der Wiederverwertung oder dem Haus oder- Gewerbeabfall zugeführt werden.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nur unverbindlich beraten. Alle Verarbeitungshinweise sind Richtwerte und entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung für die jeweilige Anwendung selbst zu prüfen.